

MC-HMA Pump

Pumpa pro zaplňování otvorů po kotvách



Technické parametry

Hmotnost	cca 0,9 kg
Délka	750 mm
Průměr (d)	24 mm
Úhel	30°
Objem pumpy	cca 1,4 l



Vhodné produkty pro zaplňování kotevních otvorů:

Název	Vlastnosti produktu
Emcekrete SFM thix	velmi jemný
	odolný mrazu
	vodotěsný
	bez smrštění
	dobrá přídržnost
	čerpateľný
	nehořlavý

Technické parametry	
Zrnitost	1 mm
Pevnost v tlaku β (28d)	Uložení na vzduchu: 46,5 MPa
	Uložení ve vodě: 65,5 MPa
Bobtnání	cca 1,8 %
Podmínky pro zpracování	$\geq +5\text{ °C} - \leq +35\text{ °C}$
Doba zpracovatelnosti	cca 45 min. (při +20 °C)
Dynamický E-modul	21500 MPa
Smrštění (28d)	1,78 mm/m

MC-Bauchemie s.r.o.
Concrete Industry
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Česká republika:
Telefon: +420 311 545 155
Telefax: +420 311 537 118

Slovenská republika:
Telefon: +421 244 442 195
Telefax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.cz · www.mc-bauchemie.cz

MC
BE SURE. BUILD SURE.

MC-HMA Pump

Pump for filling of anchor holes



Technical Data	
Weight	approx. 0.9 kg
Length	750 mm
Opening (diameter)	24 mm
Angle	30°
Mortar volume pumped	approx. 1.4 l



Suitable product for filling of anchor holes:

Name	Product Properties
Emcekrete SFM thix	Exceptionally smooth
	Frost resistant
	Water impermeable
	Shrink compensated
	Good adhesion
	Pumpable
	Non-flammable

Technical Characteristics	
Max. grain size	1 mm
Compressive strength β ^(28d)	Air chamber: 46.5 N/mm ²
	Water chamber: 65.5 N/mm ²
Swilling value	ca. 1.8 %
Procession conditions	$\geq + 5 \text{ °C} - \leq + 35 \text{ °C}$
Application time	approx. 45 min. (at + 20 °C)
Dynamic E-modulus	21,500 N/mm ²
Shrinkage ^(28d)	1.78 mm/m