

# Emcefix-Haftbrücke

## Minerální vazný můstek k ošetření betonu

### Vlastnosti produktu

- k okamžitému použití – pouze se smíchá s vodou
- jednosložkový
- bez obsahu rozpouštědel
- rychle dále zpracovatelný
- jednoduchá aplikace
- bezpečné spojení

### Oblasti použití

- přípravek slouží ke zlepšení přilnavosti penetračních nátěrů na minerální podklady

### Pokyny pro zpracování

#### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, pevný, nosný, zbavený látek snižujících přilnavost a dostatečně drsný. Před nanášením vazného můstku je třeba podklad navlhčit. Musí být matně vlhký, ale nikoli zvodnělý.

#### Míchání

Vazný můstek Emcefix se sype za neustálého míchání vody, dokud nevznikne homogenní, kalová konzistence bez hrudek.

Doba míchání činí nejméně 3 minuty. K míchání použijte pomaloběžné míchací zařízení.

Spotřeba vody na 5 kg vědro činí 0,90 – 0,95 l.

#### Zpracování

#### Zpracování

Vazný můstek se nanáší štětcem nebo štětkou a na matně vlhký povrch a pečlivě se roztírá. Je třeba dbát na to, aby se na naneseném přilnavém můstku Emcefix neusazovala voda.

Doba zpracování závisí na povětrnostních podmínkách. Při teplotách pokladu a prostředí nižších než + 5 °C je třeba práce přerušit.

#### Upozornění

Je třeba se vyvarovat toho, aby čerstvý přilnavý můstek po delší dobu ležel volně, protože se tím odpaří příliš mnoho záměsové vody.

Opravná malta na beton se nanese na ještě čerstvý, matně vlhký vazný můstek.

### Technické vlastnosti Emcefix-Haftbrücke

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Doba zpracovatelnosti	min	cca. 60	při 20 °C
Teplota pro zpracování	°C	5 -35	-
Spotřeba	kg/m <sup>2</sup>	1,1	na mm tloušťka vrstvy
Množství vody na 5 kg balení	l	0,9 –0,95	-

### Ostatní data Emcefix-Haftbrücke

Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001
Barva	šedá
Teplota pro zpracování	minimálně + 5 °C
Forma dodávky	5 kg kyblík paleta (60 kyblíků á 5 kg)

### Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

**Poznámka:** Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.