

Estrifan Additiv KD 961

Vysoce kvalitní aditivum na bázi umělohmotné disperze pro potěry a potěry pro podlahová topení

Vlastnosti produktu

- tekuté
- bez silikonů
- výrazné zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
- rozsáhlé zabránění smršťovacích trhlin
- plastifikuje
- dobré vázání vody
- optimalizace hodnoty vody/cementu

Oblasti použití

- mazaniny s podlahovým topením
- výroba cementových potěrů se zvýšeným namáháním
- tenkovrstvé potěry
- cementové potěry v provozech na zpracování laků (lakovny)

Pokyny pro zpracování

MC-Estrifan Additiv KD 961 se používá k výrobě vysoce jakostních cementových potěrů až do B 40 a vazných můstků. MC-Estrifan Additiv KD 961 zlepšuje elasticnost systémů na bázi cementového pojiva. Tak mohou být vyrobeny tenkovrstvé potěry od 30 mm a potěry pro podlahová topení s vysokými technickými vlastnostmi.

U tenkovrstvých, plovoucích potěrů je nutná vhodná akustická izolace.

Estrifan Additiv KD 961 se přidává se záměsovou vodou. Při použití MC-Estrifanu Additiv KD 961 se musí dodržet minimální doba míchání 3-5 minut.

Zvýšená schopnost zadržování vody vede k ulehčení hlazení, jakož i ke zlepšení jakosti povrchu.

Prostřednictvím plastifikace se dosáhne zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku.

Při ukládání potěru se doporučuje použít minerální vazný mústek Estrifan Haftbrücke nebo Estrifan SN Mineralgrund.

Optimální dávkování je závislé na odzkoušení odpovídajícího kameniva a cementu. V rámci těchto průkazných zkoušek lze přezkoušet technické vlastnosti potěru a jeho zpracovatelnost.

Při použití prosím dbejte všeobecných pokynů uvedených v prospektu „Estrifan-přísady pro potěry“ a bezpečnostním listu MC-Estrifanu KD 961.

Technické vlastnosti Estrifan Additiv KD 961

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	g/cm ³	cca 1,01	-
Doporučená dávka na cementový potěr	% l	cca 5,0 – 10,0 cca 2,5 – 5,0	na odpovídající hmotnostní dávku cementu na 50 kg cementu

Ostatní data Estrifan Additiv KD 961

Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001
Barva	bílá
Forma	tekutá
Barevné označení etikety	fialové
Forma dodávky	30 kg kanystr 230 kg plastový sud

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.