

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Zlepšuje přilnavost hmot pro kosmetiku betonu k cementovým podkladům
- Zvyšuje pružnost hmot pro kosmetiku betonu
- Do značné míry zabrňuje vzniku trhlin způsobených pnutím
- Zlepšuje zpracovatelnost hmot pro kosmetiku betonu
- Zlepšuje nepropustnost vůči olejům

OBLASTI POUŽITÍ

- Úprava jemných a superjemných hmot pro kosmetiku betonu
- Vhodný jako adhezivní můstek mezi hmotou pro kosmetiku betonu a konstrukcí

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

Murafan 39 je polymerní disperze na bázi styrenu/akrylátu pro úpravu malt a hmot pro kosmetiku betonu a pro vytváření spojovacích můstků.

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, pevný, nosný a zbaven všech volných částic, které by mohly zhoršit přilnavost. Podklad musí být dostatečně drsný. Podklad musí být předem navlhčen, aby byl povrch matně vlhký, ale stále savý.

Míchání: V závislosti na aplikaci se Murafan 39 ředí s vodou v poměru 1 : 2 až 1 : 6.

Aplikace materiálu: Při aplikaci jako adhezivní můstek se nanese Murafan 39 v kombinaci s hmotou pro kosmetiku betonu na předem navlhčený povrch. Další vrstva musí přijít do čerstvé předchozí vrstvy.

Pro úpravu hmot pro kosmetiku betonu naředěte Murafan 39 vodou v předepsaném poměru míchání.

TECHNICKÉ HODNOTY & CHARAKTERISTIKY

Vlastnost	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm ³	cca 1,01	
Spotřeba (přísada) ¹⁾	l		
Jako adhezni můstek		1 - 2	
Jako malta		1 - 4	
Jako cementový potěr		1 - 6	

Všechny technické parametry jsou laboratorní hodnoty a jsou stanoveny při 21°C ±2°C a 50% rel. vlhkosti.

1) smíchaný s vodou

Forma	tekutá
Interní kontrola výroby	ČSN EN ISO 9001
Interní dohled	ČSN EN ISO 9001
Skladovatelnost	V neotevřeném originálním obalu na suchém a chladném místě 12 měsíců.
Barva	bílá
Likvidace obalů	Ujistěte se, že jsou nádoby na jedno použití zcela prázdné. Zajistěte dodržování našeho informačního dokumentu "Vracení vyprázdněných přepravních a prodejních obalů". Na vyžádání Vám jej rádi zašleme.

Bezpečnostní pokyny

Věnujte prosím pozornost varováním a bezpečnostním radám na etiketách a v bezpečnostních listech.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Odchytky od standardní aplikace v daném objektu, musí předem prověřit projektant, případně mohou vyžadovat individuální schválení. Technické poradenství odborných konzultantů firmy MC nenahrazuje historii projekčního zpracování objektu. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich zaměstnanců, která se odchytkují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Informace uvedené v tomto technickém listu platí pro výrobek dodávaný společností v zemi uvedené v zápatí. Obsah technických listů se může v jednotlivých zemích lišit, je třeba dbát údajů v technických listech platných pro příslušnou zemi. Platný je vždy nejnovější technický list, datum verze uvedené v zápatí. Všechna předchozí vydání jsou neplatná a nelze je nadále používat. [2400022958]