

# Murasan BWA 22

Additivum pro zušlechtění / zlepšení zavlhých betonových směsí

## Vlastnosti produktu

- neobsahuje chloridy
- hydrofobizace betonu
- zlepšení vlastností povrchů
- snížení výkvětů
- jednodušší čištění povrchů
- zvýšená mrazuvzdornost a odolnost vůči rozpustným solím
- intenzifikace barevnosti

## Oblasti použití

- hodnotné, strojně vyráběné betonové zboží
- barevné betonové zboží

## Pokyny pro zpracování

Murasan BWA 22 je vysoce kvalitní přísada pro zušlechtění vlhkých betonových směsí. Příklad je přizpůsobena požadavkům průmyslu vyrábějícím betonové zboží.

Svým speciálním složením spojuje Murasan BWA 22 vlastnosti zlepšující zpracovatelnost betonové směsi a hydrofobní vlastnosti výrobku.

Fyzikálně-chemické účinky mají vliv na intenzivní dispergaci cementového tmelu a tření mezi betonem a ocelovou formou během výroby tak, že dojde k vyšší kvalitě uzavření povrchu.

Hydrofobizací kapilárních pórů se zamezuje tvorbě

výkvětů a zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost vůči rozpustným solím. Beton je tak hydrofobizován zevnitř.

Svým účinným působením vůči znečištění ulehčuje čištění povrchu betonového zboží. Dosahuje se podstatného zintenzivnění barev u barevného zboží.

Je zamezeno ulpívání betonu na částech forem, vložkách a lisech a snižuje se opotřebení zařízení.

Murasan BWA 22 se dávkuje se záměsovou vodou nebo příslušným dávkovacím zařízením. Nesmí se dávkovat na suchou směs.

### Technické vlastnosti Murasan BWA 22

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm <sup>3</sup>	cca 1,01	-
Doporučené dávkování	g	2-20	na 1 kg cementu

### Ostatní data Murasan BWA 22

Druh přísady	additivum
Název	Murasan BWA 22
Barva	bílá
Forma	tekutá
Vlastní výrobní dozor odpovídá	DIN EN ISO 9001
Forma dodávky	200 kg sud 1000 kg kontejner – vratný obal

### Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-PP/T-KJ

**Poznámka:** Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.