

Nafuflex GRID 25 NF

Zesilující vložka na bázi skelné tkaniny

Vlastnosti produktu

- odolný vodě a povětrnostním vlivům
- použitelný ve vnitřním i vnějším prostředí
- pro zesílení bitumenových hydroizolačních systémů Nafuflex

Oblasti použití

- pro izolace staveb mezi jednotlivé vrstvy bitumenových hydroizolačních systémů
- pro dodatečné utěsnění pracovních spár, trhlin a průchodek

Pokyny pro zpracování

Zpracování

Skelná tkanina Nafuflex GRID 25 NF se vloží a zapracuje přímo do první vrstvy hydroizolačního systému Nafuflex. Skelná tkanina se uřízne na požadovanou délku a následně se ručně vloží do ještě vlhké vrstvy izolační stěrky, do které se zatlačí a zapracuje hladítkem.

Při pokládce je potřeba dodržovat přesahy minimálně

10 cm jednotlivých pruhů skelné tkaniny.

Další pokyny

Další pokyny ke zpracování hydroizolačních systémů Nafuflex obsahují Všeobecné pokyny ke zpracování v jednotlivých technických listech produktů Nafuflex a také samostatný technický list „Všeobecné pokyny ke zpracování – Těsnící pásy“.

Technické hodnoty Nafuflex GRID 25 NF

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámky
Velikost ok	mm	5 x 5	
Hustota	g/m ²	cca 70	
Spotřeba materiálu	m/m ²	Cca 1,1	

Poznámky k produktu Nafuflex GRID 25 NF

Barva	bílá
Skladování	Skladovat v suchu.
Balení	50 m role, šířka: 1 m

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití, a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 05/15. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.